Dachbeschichtungen für Bitumen, Eternit

Beschreibung:

ISO Rubber Dachbeschichtung ist eine ganz besonders elastische Farbe, die nach dem Trocknen eine massive und gummiähnliche Konsistenz erhält. Sie kann auch für stark verwitterte und undichte Dächer benutzt werden. Die besonderen Eigenschaften dieser Dachfarbe ermöglichen die Anwendung auf verschiedenen Oberflächen wie Eternit, Beton, Dachpappe, Ziegel, Holz, Putz, Blech etc.
ISO Rubber Dachbeschichtung vermindert Moos- und Algenbewuchs und enthält einen UV-Filter. Mit einer Elastizität von 500-700% ist ISO Rubber ist sehr elastisch. Diese Eigenschaft ist bis -20°C gewährleistet.

Anwendung:

Das Dach muss sorgfältig von Schmutz, Algen und Moos gereinigt werden. ISO Rubber Dachbeschichtung kann mit Pinsel, Rolle oder Spritzpistole aufgetragen werden. Das beste Ergebnis erhalten Sie mit der Spritzpistole.
Bitte beachten Sie, dass die Farbe großzügig aufgetragen muss, insbesondere, wenn das Dach undicht oder stark verwittert ist.
Bei stark verwitterten Oberflächen kann ein Armierungsnetz in die nasse Farbe gelegt werden. Danach wird die Farbe noch 1-2-mal aufgetragen. Jeder Anstrich muss vollständig getrocknet sein, bevor eine erneute Nachbehandlung durchgeführt werden kann.
Eine Lüftung im Dach ist pro 30-35 m2 zu empfehlen.

Technische Daten:

Farbe: Schwarz, Anthrazit, Hellgrau, Ziegelrot, Rotbraun, Mokka und Alugrau.
Verdünnung: Mit Wasser, falls notwendig.
Ergiebigkeit: Auf saugenden Oberflächen 3 m² pro Liter.
Arbeitsgeräte: Pinsel, Rolle oder Spritzpistole.
Glanz: ca. 10.
Trockenstoffinhalt: ca. 65%.
Trocknungszeit: ca. 1 Stunde bei 20° C, abhängig von der aufgetragenen Menge, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit.
Nachbehandlung: Der 2. Anstrich kann nach 1-2 Tagen erfolgen, wenn der 1. Anstrich zu 100% trocken ist.
Reinigung: Pinsel, Spritzpistole etc. können mit Wasser gereinigt werden.
WGK: 1

Für Produktlieferungen und Dienstleistung:
Oberflächenschutz Schmidt Karl, 7023 Pöttelsdorf, Mühlweg 5
www.oberflaechenschutz.at schmidt@gabe.at
0664 3019364